

フィルム裏刷りラミネート用 水性フレキシオンキ

Sanzui インキ

さんずい

『Sanzui』は、新たに開発したラミネート用途向けのフィルム用水性フレキシオンキです。

軟包装印刷は、これまで溶剤型グラビア印刷が中心でしたが、環境を考慮して水性フレキシ印刷の要望が高まっております。これまでフレキシ印刷はグラビア印刷に比べて「濃度が低い」、「品質が劣る」といったイメージを持たれていました。

『Sanzui』インキではこのようなフレキシ印刷のイメージを払拭すべく、インキを高濃度に設定することで、高線数のアニロックスロールを使用しても十分な色濃度が得られるようになりました。また、網点もバランスよく再現できるように設計し、グラビア印刷に匹敵する仕上りを可能にしました。

■ 特徴

- 高濃度に設計していますので、高い線数のアニロックスロールが使用できます。
- シャドウからハイライトまで安定した網点再現性が得られます。
- 版カラミせず、安定した印刷が可能です。
- 洗浄性が良好で、作業に優れています。
- ラミネート適性に優れています。

■ 適応フィルム

- 処理OPPフィルム、処理PETフィルム、処理ナイロンフィルム、処理PEフィルム
- ※事前に適性があるかご確認の上、ご使用願います。

■ インキの使用方法

- 粘度調整には水を使用してください。
- 推奨印刷粘度：13～18秒（ザーンカップNo. 4/25℃）

■ 注意事項

- レトルト用途には対応しておりません。
- 印刷時にはインラインコロナ処理をお願いいたします。
- 諸物性は当社試験方法に基づくもので、原反の種類、印刷構成などの条件によって、貴社の必要条件に適合しないケースも考えられます。事前にご確認の上、ご使用ください。



印刷インキ工業連合会

2022/02/09

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。