

美術缶用艶ニス

GP-505 シリーズ

美術缶用として開発したポリエステルタイプ艶ニスです。光沢・レベリング性が優れており、良好な印刷効果を得ることが出来ます(特にUVインキ上の光沢を高く評価されています)。また、従来のエポキシエステルタイプと比較して黄変性に優れ、硬度も高いので「傷付きにくい塗膜」を得ることが出来ます。

ウエットインキ性、裏刷り塗装性、UVインキ対応、低温焼付タイプ等目的に適した品種を用意しています。

■ 特長

- 平滑性、光沢に優れています。
- 耐黄変性に優れています。
- 耐擦れ傷付き性、加工性に優れています。

■ 適用素材

ブリキ板、TFS板、サテン板

■ 使用方法

希釈溶剤 : No.200溶剤をご使用下さい。

塗装粘度 : 通常そのままご使用いただけますが、塗装条件(塗装速度、液温)により、粘度調整を行なって下さい。

標準塗膜量 : 60±10mg/100cm²

焼付条件 : 160°C×10分(一部タイプにより異なります)

■ 注意事項

- 充分攪拌して使用し、他の塗料が混入しないように注意して下さい。
- エポキシサイズ等、エポキシ樹脂系塗料上のご使用はお避け下さい。硬化不良、加工不良を起こすことがあります。
- 美術缶用途専用ですので、耐レトルト性はありません。
- 両面使用可能タイプ、片面仕上げ専用タイプがあります。片面仕上げ専用タイプを内面側に使用した場合裏移りを起こし、反対面の塗装に悪影響を及ぼすことがあります。艶ニスのタイプに注意して下さい。

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。