


溶剤可溶性PA・TPAEシリーズ系統図



■各種溶剤への溶解性

芳香族または脂環族炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤およびケトン系溶剤等との混合溶剤に可溶性です。
一部溶けない製品もありますので、溶解性の予備試験の実施をお願いいたします。
樹脂の溶解には、溶剤の沸点以下で加熱し、攪拌させながら溶かすことをお勧めいたします。