


補助剤

## 耐摩ワックスコンパウンド

1. 耐摩ワックスコンパウンドは、油性オフセットインキ用の皮膜強化剤です。
2. ポリエチレン系ワックスを植物油ワニスに分散させたワックスコンパウンドです。
3. ソフトなペースト状ですので、インキ壺で容易に混ぜることができます。
4. 添加量は、一般インキの場合は3～5%、ノンワックスタイプのインキや耐摩擦性が特に弱いインキの場合は5～8%添加して下さい。必要以上に添加しても効果は上がりません。
5. 印刷面に各種貼り合わせ加工等のある場合は、ワックス添加が接着不良の原因となる場合がありますので、予めご確認の上ご使用下さい。

コンパウンドの添加量と耐摩擦性



★NLマーク:印刷インキ工業連合会が制定した『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたインキ。



- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。